

## Productgegevens

### Designvloer MeisterDesign. next DD 500 S



#### Keuringen








#### DIN/EN Norm

#### Designvloer MeisterDesign. next DD 500 S

#### Algemene gegevens over de productopbouw

Soort vloerbedekking:	Halfstar, meerlagig vloerenpaneel met een slijtagevaste decoratieve deklaag
Totale dikte:	ca. 8 mm
Dekmaat (lengte × breedte):	1287 × 220 mm
Productsamenstelling:	a. Puretec® Plus-oppervlak – transparante polymeerlaag op basis van PUR (pvc-vrij) b. Decorlaag c. Basislaag d. Houtwerkstofplaat (ca. 890 kg/m <sup>3</sup> ± 3%) e. Randen met AquaStop-impregnering f. Contactgeluiddempende onderlaag: 1 mm kurk

#### Technische gegevens

	Bevestigingsmethode:		5G Dry®
	Gebruiksklasse:	ISO 10 874	23   33
	Slijtbestendigheid:	EN 13 329 (procedure A)	IP ≥ 2 000
	Antibacteriële oppervlakte-eigenschap:	ISO 22196	Effectiviteit van antibacteriële eigenschappen tegen Staphylococcus aureus ATCC 6538P en Escherichia coli ATCC 8739 „sterk“, waarde van het antibacteriële effect A ≥ 3.
	Stootbestendigheid: (grote bal)	EN 13 329 (bijlage F)	≥ 1 600 mm
	Microkrasbestendigheid:	EN 16094 (procedure A)	MSR-A2 / Verandering van de glansgraad ≤ 1,5 eenheden bij 60°
	Vlekbestendigheid:	EN 438-2/25	Groep 1: graad 5 Groep 2: graad 5 Groep 3: graad 4 Gekleurde (natuur)rubberen of kunststof glijders en wieltjes en donkere banden van auto's, fietsen of apparaten kunnen op vloerbedekkingen eventueel verkleuringen veroorzaken. Gebruik voor zover mogelijk lichte, niet-migrerende meubelglijders, wieltjes of banden.
	Lichtechtheid:	EN ISO 105-B02	≥ niveau 6 van de „Wollblau-scala“ / ≥ niveau 4 van de grijschaal
	Brandeigenschappen:	EN 13 501	Cfl-s1 (moeilijk ontvlambaar)

**Technische gegevens**

	Glijweerstand:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Emissie van formaldehyde:	EN 717-1	E1 / REACH conform
	Gehalte aan pentachloorfenol:	EN 14 041 / 14 823	< 5 ppm
	Indruk na constante belasting:	En ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
	Bestendigheid tegen zwenkwielen:	EN ISO 4918	Type W. 25 000 cycli. Geen storende veranderingen in de oppervlaktelaag, alleen glansverandering
	Gedrag bij simulatie van het verschuiven van een meubelpoot:	EN ISO 16581	Voet type 0: geen zichtbare beschadigingen
	Vloerverwarming:	Geschikt voor warmwater-vloerverwarming Een elektrisch bediende vloerverwarming is in principe geschikt, als deze wordt ingebouwd in een plavuizen of betonvloer en dus niet als folieverwarming op de betonlaag ligt. De verwarmingsslangen   buizen   draden moeten over het gehele oppervlak worden verdeeld en mogen niet slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Indien oppervlakken slechts gedeeltelijk worden verwarmd, dan moet de vloerbedekking van bewegingsvoegen (systeemgebonden rails) worden voorzien. Een maximale oppervlaktemperatuur van 29° C mag niet worden overschreden. Op de markt verkrijgbare folieverwarmingen kunnen voorlopig niet worden vrijgegeven. Er geldt een uitzondering voor zelfregulerende verwarmingssystemen indien een oppervlaktemperatuur van 29° C niet wordt overschreden.	
	Vloerkoeling:	Een aparte informatieblad is beschikbaar voor het leggen op gekoelde vloerconstructies.	
	Warmtegeleidingsweerstand:	EN 12 667	0,068 (m²K)/W
	Thermische geleidbaarheid:	EN 12 667	0,116 W/(m*K)
	Geluidsreductie:	DIN EN ISO 10140-3	17 dB
	Anti-slip:	DIN EN 16165 (bijlage B) / DIN 51130	R 9

**Toleranties**

	Haaksheid van de elementen:	EN 16 511	conform de normwaarden
	Bepaling van de rechtheid van de zijkanen:	EN 16 511	conform de normwaarden
	Egaliteit oppervlak:	EN 16 511	conform de normwaarden
	Voegopening tussen de elementen:	EN 16 511	conform de normwaarden

**Algemene gegevens over milieu, plaatsing en onderhoud**

	Blauwe Engel:	RAL-UZ 176	toegekend
	Afvalverwerking:	Overige stukken wegwerpen bij het huishoudelijk afval (bv: thermische behandeling). Grote hoeveelheden wegwerpen volgens gemeentelijke richtlijnen (bv: afgifte in het containerpark). Een energieke recyclage in erkende installaties is aanbevolen.	
	Reiniging en onderhoud:	Eindreiniging: Dr. Schutz PU Reiniger Dagelijkse reiniging: Dr. Schutz PU Reiniger Onderhoudsmiddel voor het opruimen van uw vloer: Dr. Schutz-complete verzorging mat	
	Toepassingsgebieden:	De vloer is geschikt voor het complete woongebouw en voor projectgebouw met sterke belasting, bij v. kantoorruimten, warenhuizen, openbare gebouwen enz. De designvloer is waterbestendig (24 uur bescherming bij stilstaand water), want hij biedt de grondige bescherming tegen vocht door het AquaSafe-systeem. Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer. Voor behandlungsruimtes en praktijken gelden speciale eisen.	
	Vereisten voor plaatsing:	DIN 18 365	De ondergrond van de te leggen vloer moet voor montage geschikt zijn in overeenstemming met de algemeen erkende regels van het vak en conform de voorschriften van de Duitse aanbestedingsverordening voor de bouw (VOB), deel C, DIN 18 365 "Parketwerkzaamheden". De ondergrond moet droog (bij een minerale ondergrond max. 2% resp. bij vloerverwarming 1,8 %, bij anhydriet-estrik max. 0,5% resp. bij vloerverwarming 0,3 % restvocht – gemeten met CM-instrumenten), vlak, hard en schoon zijn. Verder moeten oneffenheden van 3 mm op de eerste meter, of van 2 mm per overige strekkende meter worden geëgaliseerd conform DIN 18 202, tabel 3, regel 4. Neem de bij het product bijgevoegde gebruiksaanwijzing in acht!



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

De firma MeisterWerke Schulte GmbH behoudt zich het recht voor materialen en constructies te veranderen als dit ten goede komt aan de verbetering van de kwaliteit.

**MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rùthen-Meiste / DUITSLAND  
Tel. + 49 2952 816-0 / [www.meister.com](http://www.meister.com) / [info@meisterwerke.com](mailto:info@meisterwerke.com)