

- a. Diamond Pro oppervlak
- b. Antistatische decorpapier
- c. HDF-tussenlaag
- d. AquaStop-impregnering
- e. Tegenfineer voor vormstabiliteit
- f. Contactgeluiddempende onderlaag: 2 mm PUR

Keuringen










DIN/EN Norm

Laminaatvloer MeisterDesign. laminate LL 150 S

Algemene gegevens over de productopbouw

| | |
|-----------------------------|--|
| Soort vloerbedekking: | Vloerpaneel met bovenlaag van speciaal geharst decorpapier |
| Totale dikte: | ca. 10 mm |
| Dekmaat (lengte × breedte): | 2052 × 220 mm |
| Productsamenstelling: | a. Overlay b. Antistatische decorpapier c. HDF-plaat (ca. 890 kg/m ³ ± 3 %) d. AquaStop-impregnering e. Tegenfineer f. Contactgeluiddempende onderlaag: 2 mm PUR |

Technische gegevens

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Bevestigingsmethode: | | MasterclicPlus |
|  Gebruiksklasse: | EN 13 329 | 23 32 |
|  Elektrisch gedrag: | EN 1815 | In de looptest volgens DIN EN 1815 bij een temperatuur van 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 25% was de statische lading $U_p < 2kV$. De laminaatvloer kan volgens EN 14041:2005 worden aangeduid als »antistatische vloer«. |
|  Slijtbestendigheid: | EN 13 329 (bijlage E) | AC4 (= IP ≥ 4000) |
|  Antibacteriële oppervlakte-eigenschap: | ISO 22196 | Effectiviteit van antibacteriële eigenschappen tegen Staphylococcus aureus ATCC 6538P en Escherichia coli ATCC 8739 "sterk", waarde van het antibacteriële effect A ≥ 3. |
|  Stootbestendigheid: | EN 13 329 (bijlage F) | IC 2 |
|  Vlekbestendigheid: | EN 13 329 (EN 438-2/26) | Groep 1: graad 5 Groep 2: graad 5 Groep 3: graad 4-5 |
|  Lichtechtheid: | EN 13 329 (EN ISO 105) | niveau 8 van de "Wollblau-scala" |
|  Brandeigenschappen: | EN 13 501 | C _{fl} -s1 (moeilijk ontvlambaar) |
|  Glijweerstand: | EN 14 041 / 13 893 | DS |
| Krasvastheid: | EN 438-2/25 | graad 4 |

Technische gegevens

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Emissie van formaldehyde (E1 = 0,1 ppm): | EN 717-1 | ≤ 0,05 ppm |
|  | Gehalte aan pentachloorfenol: | EN 14 041 / 14 823 | < 5 ppm |
|  | Indruk na constante belasting: | EN 13 329 (EN 433) | geen zichtbare veranderingen |
|  | Bestendigheid tegen zwenkwielen: | EN 13 329 (EN 425) | geen zichtbare veranderingen of beschadigingen bij zachte, genormeerde rollen (type W) |
|  | Gedrag bij simulatie van het verschuiven van een meubelpoot: | EN 13 329 (EN 424) | geen zichtbare beschadigingen |
|  | Vloerverwarming: | Geschikt voor warmwater-vloerverwarming Een elektrisch bediende vloerverwarming is in principe geschikt, als deze wordt ingebouwd in een plavuizen of betonvloer en dus niet als folieverwarming op de betonlaag ligt. De verwarmingslangen buizen draden moeten over het gehele oppervlak worden verdeeld en mogen niet slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Indien oppervlakken slechts gedeeltelijk worden verwarmd, dan moet de vloerbedekking van bewegingsvoegen (systeemgebonden rails) worden voorzien. Een maximale oppervlaktemperatuur van 29°C mag niet worden overschreden. Op de markt verkrijgbare folieverwarmingen kunnen voorlopig niet worden vrijgegeven. Er geldt een uitzondering voor zelfregulerende verwarmingssystemen indien een oppervlaktemperatuur van 29°C niet wordt overschreden. | |
| | Vloerkoeling: | Een aparte informatieblad is beschikbaar voor het leggen op gekoelde vloerconstructies. | |
| | Warmtegeleidingsweerstand: | EN 12 667 | met MEISTER-PE-folie: 0,075 (m²K)/W |
| | Thermische geleidbaarheid: | EN 12 667 | 0,136 W/(m*K) |
|  | Geluidsreductie: | DIN EN ISO 10140-3 | 16 dB |
| | Anti-slip: | DIN 51 130 BGR 181 | op aanvraag; structureafhankelijk: - / R 9 / R 10 |

Toleranties

| | | |
|--|-----------|------------------------|
| Haaksheid van de elementen: | EN 13 329 | conform de normwaarden |
| Bepaling van de rechtheid van de zijkanen: | EN 13 329 | conform de normwaarden |
| Egaliteit oppervlak: | EN 13 329 | conform de normwaarden |
| Voegopening tussen de elementen: | EN 13 329 | conform de normwaarden |

Algemene gegevens over milieu, plaatsing en onderhoud

| | | |
|---|---|--|
| Blauwe Engel: | RAL-UZ 176 | toegekend |
| Afvalverwerking: | Overige stukken wegwerpen bij het huishoudelijk afval (bv: thermische behandeling). Grote hoeveelheden wegwerpen volgens gemeentelijke richtlijnen (bv: afgifte in het containerpark). Een energieke recyclage in erkende installaties is aanbevolen. | |
| Reiniging en onderhoud: | Eindreiniging / dagelijkse reiniging: Dr. Schutz laminaatreiniger Speciale reiniging: Dr. Schutz Elatex vlekkenverwijderaar | |
| Toepassingsgebieden: | De vloer is geschikt voor het complete woongebouw en voor projectgebruik met normale belasting zoals in kantoren, wachtkamers, boetieks. Voor behandelingsruimtes en praktijken gelden speciale eisen. | |
|  | AquaSafe-systeem: | De laminaatvloer is waterbestendig (4 uur bescherming bij stilstaand water), want hij biedt de grondige bescherming tegen vocht door het AquaSafe-systeem. Geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Uitgesloten van de toepassing zijn ruimtes buitenshuis en natte ruimtes, zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer. |
| | Vereisten voor plaatsing: | DIN 18 365 De ondergrond van de te leggen vloer moet voor montage geschikt zijn in overeenstemming met de algemeen erkende regels van het vak en conform de voorschriften van de Duitse aanbestedingsverordening voor de bouw (VOB), deel C, DIN 18 365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden". De ondergrond moet droog (bij een minerale ondergrond max. 2 % resp. bij vloerverwarming 1,8 %, bij anhydriet-estrik max. 0,5 % resp. bij vloerverwarming 0,3 % restvocht – gemeten met CM-instrumenten), vlak, hard en schoon zijn. Verder moeten oneffenheden van 3 mm op de eerste meter, of van 2 mm per overige strekkende meter worden geëgaliseerd conform DIN 18 202, tabel 3, regel 4. Neem de bij het product bijgevoegde gebruiksaanwijzing in acht! |



De firma MeisterWerke Schulte GmbH behoudt zich het recht voor materialen en constructies te veranderen als dit ten goede komt aan de verbetering van de kwaliteit.