



- a. Duratec Plus – 7-voudig mat gelakt oppervlak, robuust en gemakkelijk te reinigen
- b. Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout
- c. HDF-tussenlaag
- d. Tegenfineer (Noors vuren)

Keuringen

DIN/EN Norm

Parketvloer

MeisterParquet. longlife PS 300 | mat gelakt

Algemene gegevens over de productopbouw

Soort vloerbedekking:	Vloerpaneel met bovenlaag van edel hout
Totale dikte:	ca. 13 mm
Dekmaat (lengte × breedte):	1187 × 142 mm
Productsamenstelling:	a. Duratec Plus – 7-voudig mat gelakt oppervlak b. Ca. 2,5 mm bovenlaag van edel hout c. HDF-plaat (ca. 890 kg/m ³ ± 3%) d. Tegenfineer (Noors vuren)

Technische gegevens

Bevestigingsmethode:		MasterclitPlus
 Brandeigenschappen:	EN 13 501	D _{fl-s1} (normaal ontvlambaar) bij zwevend leggen / C _{fl-s1} (moeilijk ontvlambaar) bij volledig verlijmen met de lijm UZIN MK 250 NIEUW
 Emissie van formaldehyde (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
 Vloerverwarming:		<p>Geschikt voor warmwater-vloerverwarming</p> <p>Een elektrisch bediende vloerverwarming is in principe geschikt, als deze wordt ingebouwd in een plavuizen of betonvloer en dus niet als folieverwarming op de betonlaag ligt. De verwarmingsslangen buizen draden moeten over het gehele oppervlak worden verdeeld en mogen niet slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Indien oppervlakken slechts gedeeltelijk worden verwarmd, dan moet de vloerbedekking van bewegingsvoegen (systeemgebonden rails) worden voorzien. Een maximale oppervlaktemperatuur van 29°C mag niet worden overschreden. Op de markt verkrijgbare folieverwarmingen kunnen voorlopig niet worden vrijgegeven. Er geldt een uitzondering voor zelfregulerende verwarmingssystemen indien een oppervlaktemperatuur van 29°C niet wordt overschreden.</p> <p>Zwevende plaatsing - Alle houtsoorten zijn geschikt – bij beuken, beuken gestoomd, Canadese esdoorn en Europese esdoorn kunnen vanwege het van nature sterke uitzetten en krimpen van het hout bij de kopse kant voegen ontstaan.</p>
Vloerkoeling:		Een aparte informatieblad is beschikbaar voor het leggen op gekoelde vloerconstructies.
Warmtegeleidingsweerstand:	EN 12 664	0,112 (m ² K)/W; met MEISTER-Silence 25 DB: 0,118 (m ² K)/W
Thermische geleidbaarheid:	EN 12 664	0,116 W/(m*K)
 Geluidsreductie:	ISO 140-8	met MEISTER-Silence 25 DB: 17 dB

Algemene gegevens over milieu, plaatsing en onderhoud

Blauwe Engel:	RAL-UZ 176	toegekend (met uitzondering van Eik kerngerookt)
Afvalverwerking:		Overige stukken wegwerpen bij het huishoudelijk afval (bv: thermische behandeling). Grote hoeveelheden wegwerpen volgens gemeentelijke richtlijnen (bv: afgifte in het containerpark). Een energieke recyclage in erkende installaties is aanbevolen.
Reiniging en onderhoud:		Eindreiniging / dagelijkse reiniging: CC Parket en Kurk Reiniger Onderhoudsmidde voor het opruimen van uw vloer: CC Parket en Kurk Mat Speciale reiniging: CC Intensiefreiniger voor harde vloeren
Toepassingsgebieden:		De vloer is ideaal voor het complete woongebruik zoals woon- en slaapkamers en voor projectgebruik met lichte of normale belasting zoals in hotelkamers. Deze vloer is niet geschikt voor vochtige ruimtes (badkamer, sauna etc.).
Vereisten voor plaatsing:	DIN 18 356	De ondergrond van de te leggen vloer moet voor montage geschikt zijn in overeenstemming met de algemeen erkende regels van het vak en conform de voorschriften van de Duitse aanbestedingsverordening voor de bouw (VOB), deel C, DIN 18 356 »Parketwerk-zaamheden«. De ondergrond moet droog (bij een minerale ondergrond max. 2% resp. bij vloerverwarming 1,8 %, bij anhydriet-estrik max. 0,5% resp. bij vloerverwarming 0,3 % restvocht – gemeten met CM-instrumenten), vlak, hard en schoon zijn. Verder moeten oneffenheden van 3 mm op de eerste meter, of van 2 mm per overige strekkende meter worden geëgaliseerd conform DIN 18 202, tabel 3, regel 4. Neem de bij het product bijgevoegde gebruiksaanwijzing in acht!



De firma MeisterWerke Schulte GmbH behoudt zich het recht voor materialen en constructies te veranderen als dit ten goede komt aan de verbetering van de kwaliteit.