

Freie Sortierung nach EN 13489

Longlife-Parkett Classic Schiffsboden

Longlife-Parkett Classic PC 200 (lackiert | naturgeölt)

Merkmale nach EN 1310

Holzart	Ahorn kanadisch	Ahorn kanadisch	Buche	Buche	Eiche	Eiche	Esche	Lärche	Nussbaum amerikanisch	Nussbaum amerikanisch	Kirschbaum amerikanisch
Sortierung	lebhaft	harm-nisch	lebhaft	harm-nisch	lebhaft	harm-nisch	lebhaft	lebhaft	harm-nisch	markant	harm-nisch
Botanische Bezeichnung	Acer pakmifolium Borkh.	Acer pakmifolium Borkh.	Fagus sylvatica L.	Fagus sylvatica L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Fraxinus excelsior	Larix decidua	Juglans nigra	Juglans nigra	Prunus serotina
Herkunft	Nord-amerika	Nord-amerika	Europa	Europa	Europa	Europa	Europa	Europa	Nord-amerika	Nord-amerika	Nord-amerika
Gesunder Splint	-	-	-	-	✓	✗	-	✓	✗	✓	✗
Äste (fest verwachsen)	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 25 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø
Astloch Durchfalläste	≤ 35 mm Ø	✗	≤ 35 mm Ø	✗	≤ 35 mm Ø	✗	≤ 35 mm Ø	≤ 25 mm Ø	✗	≤ 35 mm Ø	✗
Punktäste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kittstellen Risse	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Seichte Risse, Haarrisse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holzarttypische Einlagerungen	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
Rindeneinwuchs	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Faserneigung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesunder Braun- Rotkern	✓	✗	✓	✗	-	-	✓	-	-	-	-
Markstrahlen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farbunterschiede	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weißstreifigkeit	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
Stapellattenmarkierung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Schädlingsbefall (EN 1311)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Erläuterungen: Holztypische Einlagerungen sind zum Beispiel: bei Lärche Harzgallen, bei Ahorn Zuckereinschlüsse; Mineraleinschlüsse. Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede kommen vor und sind Zeichen der Echtheit. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann der Holzboden zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Durch Räuchern reagiert der Gerbstoff im Holz, sodass sich das Holz dauerhaft farblich in braun bis dunkelbraun-schwarz verändert. Durch den unterschiedlichen Gerbsäuregehalt entstehen Farbunterschiede auf den Dielen und von Diele zu Diele. Dies ist ein weiteres Kennzeichen des Naturproduktes.

✓ = vorhanden ✗ = nicht vorhanden - = nicht relevant